


### Инструкция для силиконовой формы БИО тары. :

**Комплектация:** Силиконовая форма для БИО тары из воска состоит из 3 частей. (рис 1 )

Внешняя форма банки(1) , Внутренняя форма банки(2) и Форма крышки(3).

**Собираем формы для заливки.** На форму (2) надеваем форму (1) (рис 2.). Смазывать форму не надо. В полости формы заливаем воск. Время остывания не менее 4-8 часов в зависимости от температуры среды. Так-же отдельно заливаем воск в форму(3)

**Изъятия восковой тары.** Переверните форму с тарой и слегка потяните за края и вытащите форму (2), далее выверните за края силиконовой формы (1) (рис 3). За счет мягкого силикона, форма легко выворачивается и не рвется. Так -же выверните за края поступаем с формой (3). Полного затвердения восковой формы 1 день, тару не закрывайте на это периодот, форма высыхает и может образоваться конденсат.



### Частые вопросы:

1. Из-за грязного воска на дне изделия образуются пятна.

2. Если на изделие образуются трещины, это значит что заливаете воск остывший или с низкой температурой.

3. Крышка рассчитана на чистый забрусковый воск с высоким коэффициентом усадки, но на крышке есть риски который можно срезать если крышка не влезает в банку.